



مقاومت فشاری ۷ روزه : ۶۰ مگاپاسکال (مطابق با ASTM D695)
 قدرت اتصال : بیش از بستر بتنی
 زمان کارکرد : در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱,۴۵ ساعت و در
 دمای ۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴۵ دقیقه .
 سخت شدن سطحی: در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد ، ۷ و در دمای ۴۰
 درجه سانتیگراد ، ۲ ساعت
 سخت شدن کامل : ۵ روز در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و ۳ روز در
 دمای ۴۰ درجه سانتیگراد

DEZOSIVE A-100

High Strength ,non-flow ,epoxy bedding and
 repair mortar

براساس استاندارد ASTM C881 Type 1

شرح :

Dezosive A-100 ملات و چسبی خمیری و پایه اپوکسی است که به صورت دو جزئی تهیه شده و برای محدوده وسیعی از عملیات تعمیر و نصب قطعات قابل استفاده می باشد.

کاربردها :

- تعمیر سطوح کرموی بتنی افقی و یا عمودی
- نصب ضربه گیر تیرهای باربر
- نصب کاشی ، سرامیک و آجر
- کاشت میلگرد در دیوار
- به عنوان ملات اتصالی لایه های پر کننده
- نصب تجهیزات ویژه برای تزریق مواد تقویت کننده سازه ای

خواص :

- مقاومت زیاد
- خمیری و فاقد ریزش
- چسبندگی قوی
- مقاومت ضربه ای زیاد
- بی نیاز از پرایمر زنی
- مقاومت شیمیایی خوب
- بدون جمع شدگی
- قابلیت پرداخت کاری
- استفاده آسان

بسته بندی :

Dezosive A-100 در بسته های دو قلو (شامل رزین اصلی و واکنش گر) با مجموع وزن ۳ کیلوگرم ارائه می شود .

ویژگی ها :

وزن مخصوص : ۱۷۸۵ کیلوگرم در مترمکعب (پس از اختلاط)
 قابلیت اشتعال : غیر آتشزا

روش اجرا :

ابتدا سطح مورد نظر را به خوبی تمیز نموده و تمامی ذرات و پوسته های سست سطحی را جدا نمایید . جزء دوم (واکنش گر) را به جزء اول (رزین اصلی) اضافه نموده ، با استفاده از همزن دستی تا یکنواخت شدن رنگ مخلوط خمزدن را ادامه دهید و با استفاده از ماله نسبت به اجرای ملات بر روی سطح اقدام نمایید.
 توجه شود که آغشته کردن سطح ابزار به تینر موجب کارکرد راحت تر ملات فوق خواهد گردید.

پوشش دهی :

مخلوط ۳ کیلوگرمی Dezosive A-100 برای پوشش دهی ۱,۱ مترمربع به ضخامت ۱,۵ میلیمتر کفایت می کند .

مقاومت شیمیایی :

Dezosive A-100 در برابر محدوده وسیعی از مواد شیمیایی مختلف چون : مایعات ، فاضلاب خانگی و صنعتی ، آب دریا ، اسیدهای رقیق ، بازهای غلیظ و رقیق ، گازهای گوگردی ، مواد معدنی ، روغن های گیاهی و حیوانی ، آمونیاک و فرمالدئید مقاوم می باشد .

مراقبت از وسایل کار :

در اتمام هر مرحله از کار بایستی ابزار کار بدون فاصله زمانی توسط حلال ششیشو دهید .

انبارداری :

به دور از تابش مستقیم خورشید و همچنین فشار زیاد نگهداری شود .

تاییدیه کیفیت :

تمام محصولاتی که توسط شرکت کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران عرضه می گردند مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی می باشد .

